Vápenný hydrát CL 90-S

Název : **Vápenný hydrát CL 90-S dle ČSN EN 459-1**
Bílé vápno hašené

Kvalita: Vápenný hydrát CL 90-S (bílé vápno hašené) velmi čistý, objemově stálý, velmi jemný je ve shodě s normou EN 459-1.

Systém řízení jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009
Společnost je držitelem certifikátu pro EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikát ES 1020-CPD-070043389, ze dne 27.4.2012, vydaný Technickým zkušebním ústavem Praha.

Použití: Vápenný hydrát CL 90-S je připraven výpalem z velmi čistých vápenců (obsah $CaCO_3$ > 97 %), následným podrcením a hydratováním na požadované parametry. Pro svou vysokou chemickou čistotu a vysoký obsah CaO je vhodný pro použití :

- suché omítkové směsi
- stavebnictví
- úprava vod včetně neutralizace odpadních vod

Expedice:

- železniční vozy Raj nebo autocisterny, balené na auta – pytle 25 (20) kg,
- paleta 1,0 (0,8) t
- vápno musí být při přepravě a skladování chráněno před vlhkostí
- dovolená doba skladování je do 6 měsíců

NEBEZPEČÍ

Bezpečnost a hygienické předpisy:

Vážné poškození očí, kategorie 1
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2
H315 - Dráždí kůži.
STOT SE 3 Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Při manipulaci používejte vhodný ochranný oděv, vhodné ochranné rukavice. Při rozvíření používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů a osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Po práci umýt pokožku vodou a mýdlem a ošetřit vhodným krémem. (P-věty: P102,P280,P305+P351+P310,P302+P352,P261+P304+P340,P501)

Při zasažení oka okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Technické a fyzikální parametry výrobku jsou uvedeny na zadní straně tohoto letáku

Objednávky, informace: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o., Libotín 500, 742 66 Štramberk
Tel.: 556 873 582-3; fax: 556 873 581; e-mail: obchod@kotouc.cz

Vyhrazujeme si právo provést změny ve výrobcích, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním ztrácejí platnost všechna starší vydání. Aktualizace 08/2016

Vápenný hydrát CL 90-S

Technické parametry:

Chemické vlastnosti :

Vápenný hydrát CL 90-S	m.j.	EN 459-1	dosahované prům. skutečnosti
CaO + MgO	%	≥ 90,0	97,2
z toho MgO	%	≤ 5,0	1,1
SO_3	%	≤ 2,0	< 0,1
CO_2	%	≤ 4,0	1,1
vlhkost	%	≤ 2,0	0,8

Fyzikální vlastnosti:

Vápenný hydrát CL 90-S	m.j.	EN 459-1	dosahované parametry
zbytek síto 0,2 mm	%	≤ 2	< 0,3
zbytek síto 0,09 mm	%	≤ 7	4,0
sypná hmotnost	kg/m^3		440

Objednávky, informace: KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o., Libotín 500, 742 66 Štramberk
Tel.: 556 873 582-3; fax: 556 873 581; e-mail: obchod@kotouc.cz

Vyhrazujeme si právo provést změny ve výrobcích, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním ztrácejí platnost všechna starší vydání. Aktualizace 08/2016